


# Векторы защиты украинского рынка проката с покрытием

# Модуль-Украина на данный момент является единственным в Украине производителем проката с полимерным покрытием, и оцинкованного проката высокого качества

Тыс. тн в месяц



# Качество является основным приоритетом компании «Модуль-Украина»

- Расширение ассортиментной линейки
- Повышение качества поверхности
- Освоение новых типов продукции
- Защита от недобросовестной конкуренции
- Наличие собственной лаборатории

## Наши стандарты:


PPGI

ГОСТ 30-246  
ДСТУ Б.2.7-5897  
EN 10169

HDG

ГОСТ 14-918  
EN 10346

Рост  
объёмов  
производства



Возможность  
снижения  
стоимости

**Серьёзной проблемой на рынке является покрытый прокат китайского происхождения, формирующий низший ценовой сегмент как в оцинкованном, так и в окрашенном материале**

**Высокое качество,  
4800 т/мес  
780\$/т**


**Премиум-качество,  
8750 т/мес, 1120\$/т**

**Высокое качество, 2700  
т/мес, 930\$/т**

**Низкое качество, 10300 т/мес  
610\$/т**



**Низкое качество, 13000 т/мес  
770\$/т**

# Основная причина удешевления продукции китайского производства – экономия на плотности цинкового и толщине полимерного покрытия




Качественный металлопрокат с цинковым покрытием от 100 г/м<sup>2</sup> позволяет гарантировать от 10 лет эксплуатации

Качественный металлопрокат с полимерным покрытием 22 микрон позволяет гарантировать от 15 лет эксплуатации



Цинковое покрытие 18-38 г/м<sup>2</sup>, нормальное для проката китайского производства, не позволяет гарантировать срок службы материала свыше 2-х лет

Ожидаемый срок эксплуатации покрытия толщиной в 10 микрон составляет 3-5 лет.



# Результаты исследования образцов импортного проката в ведущих украинских лабораториях

## Випробувальна лабораторія

Гр 82 - 04 / ЦЗЛ - 04  
ТОВ «Модуль - Україна»

м. Кам'янець - Подільський

Контроль якості готової продукції

Дослідження фізико-механічних властивостей сталі тонколистової оцинкованої

### Протокол

від " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 р.

№ з/п	Назва зразка	Товщина металу з цинком, мм	Маса цинка з двох боків, г/м <sup>2</sup>	Товщина цинкового покриття з одного боку (розрахункова), мкм	Якість пасивної плівки (оцтовокислий свинець)	Візуальний вигляд поверхні
2		0,34	29,29	2	витримує	Рельєфність поверхні, узор кристалізації
3		0,36	18,91	1,5	витримує	Рівна, гладка поверхня
6		0,33	19,82	1,5	витримує	Рівна, гладка поверхня, узор кристалізації

№ з/п	Назва зразка	Товщина металу з цинком, мм	Маса цинка з двох боків, г/м <sup>2</sup>	Товщина цинкового покриття з одного боку (розрахункова), мкм	Якість пасивної плівки (оцтовокислий свинець)	Візуальний вигляд поверхні
1		0,35	28,06	2	витримує	Рельєфність поверхні, узор кристалізації
4		0,365	28,42	2	витримує	Рівна, гладка поверхня, узор кристалізації
5		0,27	19,11	1,5	витримує	Рівна, гладка поверхня, узор кристалізації
6		0,33	19,82	1,5	витримує	Рівна, гладка поверхня, узор кристалізації

# Результаты исследования образцов импортного проката в ведущих украинских лабораториях

г. Каменец-Подольский

Центральна заводська лабораторія

ООО «Модуль-Украина»


## Протокол

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

**Объект контроля:** сталь тонколистовая оцинкованная, сталь тонколистовая оцинкованная с лакокрасочным покрытием


№ п/п	Наименование образца	Толщина исходного проката, мм	Толщина проката без покрытия, мм	Масса цинкового покрытия с двух сторон весовым методом, г/м <sup>2</sup>	Толщина лакокрасочного покрытия, мкм				Временное сопротивление разрыва, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %
					эмаль лицевой поверхности	грунт лицевой поверхности	эмаль обратной поверхности	грунт обратной поверхности			
1	Цинк 0,28*1000	0,29	0,28	30,48	-	-	-	-	391	378	20
2	Цинк 0,40*1250	0,39	0,39	22,61	-	-	-	-	398	отсутствует	8
3	Цинк 0,50*1250	0,49	0,49	23,09	-	-	-	-	386	371	33
4	RAL 3005 0,38*1250	0,40	0,39	12,66	10	4	2	0	389	отсутствует	10
5	RAL 6005 0,38*1250	0,39	0,37	18,85	10	4	2	0	493	отсутствует	0
6	Pema 8017 0,45*1250	0,48	0,44	49,14	32	3	2	0	421	отсутствует	15
7	RAL 8017 0,40*1250 двухсторонний	0,42	0,39	43,68	8	5	8	5	432	отсутствует	0

# Есть две рыночные стратегии в условиях демпинга со стороны некачественного импорта:



**Снижение  
качества**

- ✓ Ведёт к дискредитации отрасли стального строительства
- ✓ Временные выгоды оборачиваются потерями для производителей и потребителей



**Защита  
рынка**

- ✓ Гарантирует развитие отрасли
- ✓ Позволяет участникам рынка предлагать потребителю качественный продукт



# На рынках РФ и ЕС немало примеров защиты от импортного демпинга:

## Металлургический рынок ЕС:


- Ввозные пошлины - например, пошлины на электротехническую сталь:  
21,6% для НЛМК,  
28,7% для китайских производителей Baosteel и Wuhan ISC
- Антидемпинговые пошлины на холоднокатаный плоский прокат из нержавеющей стали.

## Металлургический рынок РФ:

- Антидемпинговая пошлина на обсадные трубы украинского происхождения в размере 18,9%
- Антидемпинговые пошлины для китайских и корейских производителей плоского проката в размере до 62,8%

**На рынке плоского проката Украины на данный момент действует только ввозная 5%-я пошлина, данная мера временная и недостаточная.**

Доля китайского металлопроката с покрытиями на данный момент достигает до 50% в сегменте проката с полимерным покрытием, и до 25% в сегменте оцинкованного тонколистового проката.



С учётом вышеуказанных факторов, «Модуль-Украина» считает необходимым проведение антидемпингового расследования, и рассчитывает на помощь всех производителей, заинтересованных в развитии как своём, так и отрасли:

«Метинвест», «Рууки», «Металлы и Полимеры», «Юнистил»